



工业和信息化部电子第五研究所
中国赛宝实验室 赛宝质量安全检测中心

注 意 事 项

- 1 报告无“检验专用章”或检验单位公章无效。
- 2 复制报告未重新加盖“检验专用章”或检验单位公章无效。
- 3 报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 4 报告涂改无效。
- 5 对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,过期不予受理。
- 6 一般情况,委托检验仅对来样负责。

地 址: 广东省广州市天河区东莞庄路 110 号

通 信 处: 广州 1501 信箱 07 分箱

邮政编码: 510610

电话总机: 020-85131111

传 真: 020-87236177, 85131212

技术咨询: 020-87231215, 85131219

业务联系: 020-87237177, market@ceprei.biz

查 询: 020-87237150, 85131123, info@ceprei.biz

投 诉: 020-87237622, 87236789, qic@ceprei.biz

工业和信息化部电子第五研究所
中国寒宝实验室 寒宝质量与安全检测中心

检 验 报 告

报告编号: B1111WT8000-3120

第 3 页 共 5 页

产品名称	热收缩管	型号规格	HST			
		商 标	RCCN			
生产单位	上海日成电子有限公司	检验类别	委托检验			
委托单位	上海日成电子有限公司	检验地点	本实验室			
生产方地址	上海老沪闵路 1466 号					
委托方地址	上海老沪闵路 1466 号					
送样数量	3 米	送样者	委托单位	送样日期	2011 年 11 月 25 日	
抽样地点	/	基 数	/	生产日期	/	
检验环境	温度: 15℃ ~ 35℃ 相对湿度: 45% ~ 75% 气压: 86kPa ~ 106kPa					
检验项目	见表 1					
检						

验
依
据
检
验
结
果
未
检
验

1. UL224 Extruded Insulating Tubing
2. ASTM D2671 Standard Test Methods for Heat-Shrinkable Tubing for Electrical Use
3. 委托方要求

所检项目符合要求

合格



笛 1, 而北 5, 而火

表 1

序号	检验项目	技术要求	检验样品数(个)	检测结果	结论
1	老化后拉伸强度	(200 ± 5) °C、3min 预处理，样品垂直悬挂在 (158 ± 3) °C 的烘箱中 168h，冷却至室温，在室温下放置 24h，500mm/min； T: $\geq 7.2\text{MPa}$	5	$\geq 917.08\text{MPa}$	合格
2	老化后断裂伸长率	(200 ± 5) °C、3min 预处理，样品垂直悬挂在 (158 ± 3) °C 的烘箱中 168h，冷却至室温，在室温下放置 24h，500mm/min； U: $\geq 100\%$	5	$\geq 395\%$	合格

主要的检验仪器、设备清单

序号	仪器、设备名称	型号	编号	计量有效期
1	电子万能试验机	PGT-5	6329661839	2011.01.16 ~ 2012.01.16
2	热延伸烘箱	/	7463010008	2011.03.09 ~ 2012.03.09
3	耐压仪	TOS5101	GL000621	2011.05.27 ~ 2012.05.27
4	燃烧试验箱	SH5300	7459000067	2011.08.06 ~ 2012.08.06